

Dodatek Capatect Sprinter

Poseben dodatek za hitrejše nastajanje filma v vlaži in hladni letni sezoni pri zaribanem ometu Capatect Reibputz, predpremazu za omet Putzgrund, fasadnih barvah Muresko in CarboSol.

Opis izdelka

Lastnosti

- Za pospešeno tvorjenje filma na površini
- Dodatek za temperaturno območje od +1 °C do +8 °C in zračno vlago ≤ 95 %.
- Dodati izdelku neposredno na gradbišču
- Odporno proti zmrzali

Pakiranje/velikost embalaže

1 plastenka = 125 ml
1 karton = 12 plastenek

Št. artikla	Embalažna enota
936763	125 ml – plastenka

Barvni toni

prozorno rumene barve

Skladiščenje

Na hladnem in suhem. Porabiti v tekoči zimski sezoni, rok hrambe na skladišču znaša največ 6 mesecev.

Tehnični podatki

Gostota:	ca. 1,0 kg/dm ³
pH-vrednost:	9,5 – 10,2

Delovni postopek

Postopek nanašanja

Delovni postopek za zaključni omet:

Zmešajte zaključni omet z ustreznim mešalnikom. Dodajte 1 plastenko dodatka Capatect Sprinter (125 ml na 25 kg materiala za zaključni omet) in nato še enkrat dobro premešajte. Po potrebi izboljšajte obdelovalno konsistenco materiala z največ 0,5 % čiste vode. Previdno pri niansiranem materialu! Pred nanašanjem preverite, ali se pripravljena mešanica ujema z originalnim barvnim vzorcem. Ne priznamo poznejših reklamacij.

Delovni postopek za predpremaz in fasadne barve:

Zmešajte predpremaz Capatect Putzgrund ali fasadno barvo z ustreznim mešalnikom. Dodajte 2 plastenki dodatka Sprinter (250 ml na 25 kg materiala) in nato še enkrat dobro premešajte. Po potrebi izboljšajte obdelovalno konsistenco materiala z največ 4 % čiste vode. Previdno pri niansiranem materialu! Pred nanašanjem preverite, ali se pripravljena mešanica ujema z originalnim barvnim vzorcem. Ne priznamo poznejših reklamacij.



Poraba	125 ml na 25 kg zaključnega ometa – 1 platenka 250 ml na 25 kg predpremaza Capatect Putzgrund, fasadnih barv Muresko ali CarboSol – 2 platenki
Pogoji pri izvedbi	Nikoli ne delajte na temperaturi pod +1 °C in več kot 95-odstotni zračni vlagi, saj dodatek v teh pogojih ne bo aktiviral nastajanja filma. Idealna delovna temperatura je med +1 °C in +8 °C.
Opozorilo	Strukturni omet z dodatkom Sprinterja ni več primeren za mešanje z običajnim materialom!

Napotki

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda

Telefon: 059 209 220

Faks: 01 300 70 80

Internet: www.caparol.si

E-pošta: info@caparol.si